



受付No. 20201106004

圧縮強度試験報告書

令和 2年11月 6日

中津鋼材 (株)

殿

岐阜県生コンクリート工業組合
恵那試験場
岐阜県中津川市茄子川1990-5
場長・技術管理者
小木曾 和紀



ご依頼のありました試験結果を下記のとおり報告いたします。

工事名	なまこ壁「蔵」目地材圧縮強度試験				
施工者	中津鋼材 (株)				
コンクリートの打込み箇所					
コンクリートの製造工場					
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スラブ 又はスラブ フロー c m	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号
	-----	-----	-----	-----	-----
指定事項					
供試体の作製年月日	令和 2年10月24日	工事発注機関	民間		
供試体の試験年月日	令和 2年11月 6日	試験材齢	13 日		

コンクリートの圧縮強度試験方法 (JIS A 1108) による結果は、下記のとおりであります。

番号	試料の状態	供試体寸法 (mm)		最大荷重 (k N)	圧縮強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	養生方法※	摘要
		直径	高さ					
1	良	109.9	214	393	41.4	43.7	標準養生	
2	良	110.2	214	412	43.2			
3	良	110.3	212	445	46.6			
					以下余白			

(備考) ※依頼者からの情報に基づく試験品目に関する記述

契約番号: 2419

- 依頼者 中津鋼材 (株)
- 依頼者の所在地 岐阜県中津川市茄子川1595-11
- 受入年月日 令和 2年11月 6日
- 受入方法 持込み

(注) ※1 本報告書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。
※2 上記項目の内、試験結果以外については申込書に基づき表記したものです。
※3 文書による事前の承認なしに、この試験報告書の一部のみを複製して用いないで下さい。